



DOSIERUNGSANLEITUNG OPTIMERA PLUS (Z1+Z2) 3 Tage

HYDROCEM Estrichtechnologie
Husumer Straße 118 - 24941 Flensburg
Tel: 0461 / 99 57 85 45 - Fax: 0461 / 99 57 85 46
info@hydrocem.de - www.hydrocem.de

Die Dosierungsangaben sind zwingend einzuhalten, um die Belegereife in den angegebenen Tagen zu erreichen

Dosieranleitung für schwimmende unbeheizte/beheizte Estriche

Belegereife in Tagen	Estrich unbeheizt 50 mm	Estrich beheizt 50 - 70 mm	50 kg Zement 32,5 / 42,5 N/R	62,5 kg Zement 32,5 / 42,5 N/R
3 Tage	Z1 500 g + Z2 500 ml		CT-C 25 / F5	CT-C 40 / F7

Dosieranleitung für dünn-schichtige schwimmende Heizestriche mit einer Rohrüberdeckung von > 30 mm

Belegereife in Tagen	Heizestriche mit einer Rohrüberdeckung > 30 mm	62,5 kg Zement 32,5 / 42,5 N/R
3 Tage	Z1 500 g + Z2 500 ml	CT-C 40 / F7

Mischanweisung - OPTIMERA PLUS (Z1+Z2)

1. Estrichpumpe mit Estrichsand 1/2-voll befüllen
2. 500 g OPTIMERA Z1 hinzugeben
3. 50 kg oder 62,5 kg, je nach Estrichgüte, CEM I 32,5 / 42,5 N/R beifügen
4. Anmachwasser: ca. 10 - 12 Liter Wasser mit 500 ml OPTIMERA Z2 hinzugeben
5. Estrichpumpe vollständig mit Estrichsand befüllen
6. Mischdauer von 45 - 60 Sekunden nach Zugabe aller Mischbestandteile einhalten
7. Empfohlenen W/Z-Wert von 0,45 - 0,50 beachten

Die Dosierungsangaben im Zusammenhang mit der Druck- und Biegezugfestigkeit basieren auf Erfahrungswerten

- Pflichtprüfung zur Normenkonformität: Die Erstprüfung muss für alle angebotenen Estriche und Zusatzmittel vom Estrichbetrieb ausgeführt werden
- Wesentliche Kriterien für die Wirkungsweise der HYDROCEM Estrichtechnologie Produkte sind Sand- und Zementqualität
- Durch unterschiedliche Baustellenverhältnisse, Verlegetechniken und Bauausführungen kann aus diesen Dosierungsangaben keine rechtliche Haftung abgeleitet werden