



HYDROCEM
Estrichtechnologie

T-14

HYDROCEM - BESCHLEUNIGER ESTROLAN (HEB) 14 Tage

Richtdosierung für eine 200 Liter Mischung

Belegereife in Tagen	Estriche von 40 - 80 mm	Druck- / Biegezugfestigkeit
14 Tage beschleunigt	500 g	50 kg Zement 32,5/42,5 N/R CT-C 30/F5

Die Dosierangaben im Zusammenhang mit der Druck- und Biegezugfestigkeit basieren auf Erfahrungswerten

Verarbeitung

- 500 g HYDROCEM - Beschleuniger ESTROLAN nach dem ersten Estrichsand in die Maschine geben, danach den Zement und das Anmachwasser hinzugeben, anschließend mit dem restlichen Estrichsand auffüllen
- Mischdauer von 45 - 60 Sekunden nach Zugabe aller Mischbestandteile einhalten
- Zubagewasser dem empfohlenen W/Z-Wert von 0,45 - 0,60 anpassen
- Hohe Wasserreduzierung beachten, ca. 12 - 15 Liter Anmachwasser
- HYDROCEM Estrichtechnologie Produkte sind miteinander mischbar, jedoch mit anderen Produkten nicht verträglich
- Die Mindestanforderungen der allgemein anerkannten Regeln des Fachs und dem Stand der Technik, insbesondere die DIN 18560, sind zu beachten
- Durch unterschiedliche Baustellenverhältnisse, Verlegetechniken und Bauausführungen kann aus diesen Dosierangaben keine rechtliche Haftung abgeleitet werden

HYDROCEM Estrichtechnologie
Husumer Straße 118
24941 Flensburg

Tel: 0461 - 99 57 85 45
Fax: 0461 - 99 57 85 46

info@hydrocem.de
www.hydrocem.de

ESTROLAN

Lagerungsfähigkeit:
Unbegrenzt bei trockener Lagerung,
Frostbeständig

Verarbeitungstemperatur:
Von +5°C bis +30°C

Stand: Mai 2015

e 25 kg