

# HYDROCEM BESCHLEUNIGER OPTIMERA 7 - 14 - 20

## DOSIERUNGSANLEITUNG

Die Dosierungsangaben sind zwingend einzuhalten, um die Belegereife in den angegebenen Tagen zu erreichen.

### Dosierungsanleitung für schwimmende unbeheizte Estriche

Belegereife in Tagen	Estrichdicke 40 - 60 mm	Estrichdicke 60 - 75 mm	50 kg Zement 32,5 / 42,5 N/R	62,5 kg Zement 32,5 / 42,5 N/R
7 Tage	OPTIMERA 450 ml	OPTIMERA 500 ml*	CT-C 35 / F5	CT-C 40 / F7
14 Tage	OPTIMERA 300 ml	OPTIMERA 400 ml	CT-C 35 / F5	CT-C 40 / F7
20 Tage	OPTIMERA 250 ml	OPTIMERA 300 ml	CT-C 35 / F5	CT-C 40 / F7

### Dosierungsanleitung für schwimmende Heizstriche

Belegereife in Tagen	Estrichdicke 60 - 75 mm	50 kg Zement 32,5 / 42,5 N/R
7 Tage	OPTIMERA 400 ml	CT-C 35 / F5
14 Tage	OPTIMERA 300 ml	CT-C 35 / F5
20 Tage	OPTIMERA 250 ml	CT-C 35 / F5

### Dosierungsanleitung für dünn-schichtige schwimmende Heizstriche

Belegereife in Tagen	Rohrüberdeckung > 30 mm CT-C 40 / F7 62,5 kg Zement	Rohrüberdeckung > 35 mm CT-C 35 / F5 50 kg Zement
7 Tage	OPTIMERA 400 ml	OPTIMERA 400 ml
14 Tage	OPTIMERA 300 ml	OPTIMERA 300 ml

Die Dosierungsangaben im Zusammenhang mit der Druck- und Biegezugfestigkeit basieren auf Erfahrungswerten.

- Pflichtprüfung zur Normenkonformität: Die Erstprüfung muss für alle angebotenen Estriche und Zusatzmittel vom Estrichbetrieb ausgeführt werden
- Wesentliche Kriterien für die Wirkungsweise der HYDROCEM Estrichtechnologie Produkte sind Sand- und Zementqualität
- Durch unterschiedliche Baustellenverhältnisse, Verlegetechniken und Bauausführungen kann aus diesen Dosierungsangaben keine rechtliche Haftung abgeleitet werden